

L'EXTÉRIEUR

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 - Famille IV - Classe 4b



ENDUIT DE REBOUCHAGE & RÉPARATION EXTÉRIEUR EN POUDRE



REBOUCHAGE ET RÉPARATION EN EXTÉRIEUR

PARTICULARITÉS

- + EXTÉRIEUR
- + ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
- + TRÈS HAUTE DURETÉ
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + FACILITÉ D'APPLICATION
- + RÉPARATION SANS COFFRAGE
- + RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE PEINTURE
- + N'ALTÈRE PAS LES TEINTES

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- BÉTON
- PÂTE DE VERRE
- ENDUIT-CIMENT
- ANCIENNES PEINTURES MATES ABSORBANTES

REBOUCHE jusqu'à 50mm.

RÉPARE en façade.



SÉCHAGE RAPIDE



ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net



ENDUIT DE REBOUCHAGE & RÉPARATION EXTÉRIEUR EN POWDRE

SIM "L'EXTÉRIEUR" est un enduit extérieur blanc de réparation et de rebouchage, à base de ciment, de résines et de charges minérales. Son séchage rapide vous permet de recouvrir et de peindre rapidement l'enduit.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Moins de 200µm.
CONSOMMATION	1.2Kg d'enduit par m ² et mm d'épaisseur.
CONSERVATION	Excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité.

PRÉPARATION

- 1 Préparer l'équivalent de 1kg d'enduit pour 0.35 à 0.4L d'eau selon la consistance désirée et pour une durée d'utilisation d'1h.
- 2 Verser progressivement SIM "L'EXTÉRIEUR" dans l'eau.
- 3 Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et homogène.

APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

- 1 Appliquer à une température comprise entre 5 et 35°C.
- 2 Ne pas appliquer d'impression peinture sur le support avant le rebouchage. Ne pas appliquer sur d'anciens RPE, plâtres ou bois.
- 3 Appliquer au COUTEAU ou à la LAME À ENDUIRE.

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG SEAU DE 10KG
SAC DE 6KG SAC DE 20KG

VOTRE DISTRIBUTEUR

